

Ficha de Información Técnica

LOBADUR® WS EasyFinish




Revisado: Agosto 2005

Brillo: brillante / semi- brillo / satin / brillo seda (silk gloss)

GISCODE: W3

Item #: 11478



No botar con la basura domiciliaria: las sobras no deben vertirse en el sistema de alcantarillado, sino que deben entregarse, después de haber fraguado totalmente, en un sistema de eliminación de residuos químicos en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Descripción del Producto:

Características:

Producto con acabado de un componente, en base acuosa, basado en resinas de poliuretano-acrilato. Excelente resistencia al desgaste químico y mecánico. Cumple con todos los requisitos de la norma Austrian Ö-Norm C2354 de clase C para desgaste máximo. Cumple con las regulaciones de VOC de acuerdo a la norma RAI UZ 38.

LOBADUR® WS EasyFinish es un sustituto para acabados de parquet base solvente de acuerdo a la norma TRGS 617 (Technische Regel für Gefahrstoffe, norma técnica para sustancias peligrosas emitida por el gobierno alemán).

Uso recomendado:

Recomendado para parquet, pisos de madera y pisos continuos en áreas de uso normal a extremadamente fuerte (oficinas, colegios, etc.). Puede ser usado en pisos flotantes, pisos de madera, parquet sobre radieres calefaccionados o parquet pre-terminado cuando se usa en combinación con imprimantes LOBADUR® WS EasyStart o LOBADUR® WS EasyGel (minimizan el encolado de cantos).

Los requerimientos de la norma DIN 18032 para ser utilizado en pisos de uso deportivo se cumplen con LOBADUR® WS EasyFinish, brillo y semi-brillo (esta última cuando se usa en combinación con LOBACARE® Parkettglanz). Contacte el Departamento Técnico de LOBA antes de renovar los pisos antiguos con este producto.

Prepare siempre áreas de prueba antes de su uso en maderas exóticas o desconocidas. En ciertas clases de madera puede provocar manchas o decoloración serias. Si es necesario, use como imprimante LOBADUR® WS Exotengrund). Los materiales que contienen plastificantes, tales como relleno para muebles, alfombras muro a muro, rodillos para sillas, etc. pueden inducir el reblandecimiento y decoloración del acabado.

Datos Técnicos:

Datos de seguridad del material :

Designación de peligrosidad:	N/A
VbF:	N/A
Clasificación de transporte terrestre	N/A
GGVS/ADR:	
Clasificación de riesgo por agua	1 (auto-evaluación)
WGK:	
Catálogo europeo de desperdicios:	08 01 12

Revisado: Agosto 2005

página 1 de 4

Ficha de Información Técnica

LOBADUR® WS EasyFinish



Viscosidad (Copa Ford #4): 23±1 s

Sólidos: 35±1 %

Contenido solvente: menos de 15%

Diluyente: Usar directamente desde el envase. Con el objeto de prolongar la duración abierto cuando se usa el producto bajo condiciones climáticas desfavorables (altas temperaturas, baja humedad relativa del aire), es posible agregar hasta el 5% de LOBADUR® WS Argo.

Presentación: Envase de 1 lt (solo satín), 5 y 10 lt (satín, brillo, semi-brillo, brillo seda (silk gloss)) (US 0.264 gal, 1.32 gal, 2.64 gal)

Almacenamiento: Se puede almacenar durante 12 meses en envases originales sin abrir. Transportar y almacenar a temperaturas de +5°C a +25°C (41°F a 77°F). El acabado tolera períodos cortos de almacenamiento, máximo de 10 horas a menor temperatura (max. -3°C / 26° F) sin pérdida de estabilidad.

Instrucciones de aplicación:

Aplicación: Lijar el piso y asegurarse de que todo el polvo del lijado, residuos aceitosos, ceras, grasa y silicona han sido completamente eliminados antes de aplicar LOBADUR® WS EasyFinish. Condiciones de aplicación: humedad relativa de la madera <12%, temperatura ambiente 15°C a 25°C (59°F a 77°F), humedad relativa del aire 40% a 75%, temperatura del material 18°C a 25°C (64°F a 77°F). Con el fin de minimizar el levantamiento del grano aplicar un pulido final con lija de grado 120 o más fina. Solamente usar llanas de acero inoxidable.

Agitar o revolver bien antes de usar. No verter el material directamente desde el envase, sino que usar en su lugar un balde LOBATOOL Versiegelungseimer o uno similar, con recubrimiento interior.

Métodos de Acabado:

Parquet y Pisos de Madera: Aplicar LOBADUR® WS EasyGel con llana, dos manos en sentido cruzado, ó una mano de LOBADUR® WS EasyStart con rodillo, aplicar con rodillo dos manos de LOBADUR® WS EasyFinish, lijar entre las aplicaciones antes del último recubrimiento, dejar secar durante la noche antes del último recubrimiento.

Pisos de uso deportivo: Aplicar una mano, con rodillo, de LOBADUR® WS EasyStart

Aplicar dos manos, con rodillo, de LOBADUR® WS EasyFinish.

Lijar entre las aplicaciones antes del último recubrimiento, dejar secar durante la noche antes del último recubrimiento.

Aplicar revestimiento apropiado para cubiertas de deporte con LOBATOOL Universal 2K Spielfeldmarkienrungsfarbe sin lijado entre aplicaciones dentro de las 24 horas después de aplicada la última capa de acabado; después de este periodo, es necesario lijar entre las aplicaciones. Aplicar primeramente LOBACARE® Parkettglanz después que el acabado y el revestimiento estén completamente fraguados, a más tardar, con anterioridad al primer uso de los pisos de uso deportivo.

Revisado: Agosto 2005

página 2 de 4

Ficha de Información Técnica

LOBADUR® WS EasyFinish



Recomendamos encarecidamente el uso de un imprimante de LOBADUR® WS EasyFinish.

Para lograr una superficie técnicamente correcta para desgaste fuerte se requiere usar un total de material de al menos, 300 g/m² (28 g/pie²).

Imprimación:

Solo recomendamos los siguientes imprimantes:
LOBADUR® WS EasyStart LOBADUR® WS EasyGel
LOBADUR® WS Exotengrund

Lijado entre capas:

Se puede lograr una buena adherencia entre capas cuando la aplicación se efectúa dentro de las 24 horas. Después de este tiempo, se debe aplicar un lijado entre las aplicaciones. Esto ayudará a conseguir una apariencia más suave del recubrimiento final. Limpie el piso completamente después de cada etapa de lijado.

Fraguado:

A 20°C (68°F) y 65% de humedad relativa del aire:
- aprox. 30 min. cuando se aplica con llana
- aprox. 1 a 2 hrs cuando se aplica con rodillo.

El piso se puede usar en forma moderada después de 24 horas de efectuada la aplicación. El fraguado completo se alcanza aproximadamente después de 8 días. Las alfombras de muro a muro no se deben colocar antes de ese período. Limpiar con paño húmedo solamente después de que se haya fraguado completamente.

La primera mano de llana rinde aproximadamente 40 g/m² (4 g/pie²) 1 lt correspondiendo a aproximadamente 25 m² (1000 pie²./gal)
La segunda mano de llana rinde aproximadamente 20 g/m² (2 g/pie²) 1 lt correspondiendo aproximadamente a 50 m² (2000 pie²./gal).

Cobertura:

Con rodillo, aproximadamente 100-120 g/m² (9-11 g/pie²) 1 lt correspondiendo aproximadamente a 8-10 m² (325-400 pie²./gal)

Limpieza:

Limpiar inmediatamente con agua todas las herramientas. Evitar que los residuos del producto entren al sistema de alcantarillado público. Eliminar después de que haya fraguado, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes

Precauciones de Seguridad:

Aún cuando se trabaja con productos con bajo contenido de productos químicos peligrosos como lo es el LOBADUR® WS EasyFinish, es necesario tomar todas las medidas precautorias normales. No comer, beber ni fumar en el lugar del trabajo. Si fuese necesario, usar guantes protectores. Asegurar una buena ventilación. Eliminar los productos residuales que puedan caer en la piel. Cambiarse inmediatamente la ropa ensuciada. Durante la aplicación y secado, asegurar la correcta ventilación, a la vez que se evite el tiraje.

Revisado: Agosto 2005

página 3 de 4

Ficha de Información Técnica

LOBADUR® WS EasyFinish



Primeros Auxilios:

En caso de inhalación: Suministrar aire fresco y llamar un médico por razones de seguridad. En caso de pérdida de conocimiento poner al paciente en una posición estable de lado para transportarlo.

En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar completamente.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar el ojo abierto durante varios minutos bajo agua corriente.

En caso de haberlo ingerido: Consultar a un doctor si hay síntomas persistentes.

Mantenimiento y cuidado:

Consultar la Guía de Mantenimiento LOBA para pisos de madera acabados.

Instrucciones especiales:

El contenido de este Boletín de Información Técnica, que se proporciona como una ayuda para el comprador / procesador, es el resultado de nuestra experiencia y del más reciente conocimiento científico. En razón de la amplia variedad de aplicaciones y condiciones de procesos, esta información no es obligante y no implica una relación contractual legal u obligaciones accesoriales al contrato de compra. Los compradores no están eximidos de la obligación de probar, bajo su propia responsabilidad, si los productos son adecuados a los propósitos que pretende obtener. En caso de dudas, rogamos consultar con nuestro departamento técnico. En el caso de que nuestro Boletín de Información Técnica contenga recomendaciones sobre otros productos LOBA, es necesario que antes de usarlos, sean leídos también sus correspondientes Boletines de Información Técnica. Nuestras obligaciones y responsabilidades están limitadas a lo que establecen nuestras Condiciones Generales de Negocios, y no están en forma alguna ampliadas ya sea por esta información o por algún tipo de consejo proporcionado por nuestro departamento técnico.

Revisado: Agosto 2005

página 4 de 4